



FRØYSTAD®

ROYAL Power

Diam. i mm	Vekt kg. / 220 m	Bruddstyrke i TONN	
		m/øye	u/spleis
16	29,6	6,4	7,0
18	36,3	7,4	8,1
20	44,0	8,5	9,4
24	66,0	12,0	13,2
28	88,0	15,5	14,0
32	114,4	19,0	20,9
36	143,0	23,5	25,9
40	176,0	28,0	30,8
44	217,0	33,0	36,3
48	217,0	33,0	36,3



Prestrekt tau i varme

- Mindre forlengelse ved brudd
- Stabil lengde ved belastning
- Bedre mot gnag
- Høyere bruddstyrke

Brukes til

- Fortøyning som skal ha stabil lengde
- Snurrevad felling/ramme tau
- Snurpenot felling/ramme tau
- Oppdrett fortøyning og ramme tau

Egenvekt: 0,91

Lengder; 110m, 220m, spesial lengder i kveil eller i kasser

Vi kan også tilby;

- Tau kappet i ønsket lengde
- Spleiset øye

Forbehold at mengden er tilstrekkelig

Produsert ihht. gjeldende ISO std. og testet ihht. ISO 2307.